

# Revesta 49

Masilla epoxy en barras



- Para reparaciones en general, une, adhiere, fija, reconstituye
- Se amasa como arcilla, endurece como roca
- Excelente aislante eléctrico
- Cura aún bajo agua
- Permite su maquinado con herramientas convencionales (torno, lima, mecha, etc.)

## Aprobaciones y normas

- Aprobado por Gas del Estado, matrícula 0360 para gas domiciliario, masilla fraguante.

## Usos típicos

Masilla de uso general. Apta para la reconstitución de superficies y para formar y moldear manualmente toda clase de piezas y elementos que permiten fijar y/o unir diversos materiales entre sí, como metales, cemento, madera, azulejos, vidrio, cerámica, PRFV, laminados fenólicos, etc.

Por su fácil manejo y la diversidad de sus usos, sólo limitada por la imaginación del usuario, es un aliado insustituible para reparaciones en general y mantenimiento. **REVESTA 49** también solidifica bajo agua.

### Datos Físicos

Color:	Beige
Componentes	2
Relación de la mezcla (por volumen)	1 parte de resina 1 parte de endurecedor
Curado:	Por reacción química entre componentes
Sólidos por volumen	100%
Peso específico	2,2 kg/lit (+/-) 0,05
Rigidez dieléctrica a 21°C	15,3 kv/mm
Resistividad volumétrica	13,64 Log <sub>10</sub> Ohm cm
Resistividad superficial	13,30 Log <sub>10</sub> Ohm cm
Dureza Shore D	95 – 97
Resistencia a la temperatura en seco	93°C

### Datos sobre aplicación

Substrato	Acero, hormigón, madera, vidrio PRFV, etc.
Vida útil de la mezcla (21°C)	1 hora
Secado duro	24 horas
Completo	7 días
Presentación	Conjuntos de 2 kilos
Vida en estiba	12 meses bajo techo entre 5 y 38°C desde fecha de entrega

## Características principales

Sus propiedades aislantes son comparables a las de la porcelana, pero sin la fragilidad de ésta, permite el moldeo de terminales y/o empalmes eléctricos, siendo apto para reemplazar o reconstituir aisladores de porcelana. La masilla **REVESTA 49** es dúctil como una arcilla o una plastilina durante el manipuleo, para adquirir, una vez solidificada, la dureza de una piedra. La presentación en barras permite preparar pequeñas cantidades, reduciendo los desperdicios al mínimo. Una vez solidificada, la masilla **REVESTA 49** puede ser agujereada, limada, aserrada, pulida y pintada. Aprobada por Gas del Estado con Matrícula No. 0360, para gas domiciliario, presión máxima 500 mm de columna de agua, masilla fraguante.

## Procedimiento de aplicación

Dos largos iguales de **REVESTA 49** (A+B) se amasan hasta obtener un color uniforme. Los dos colores de las barras son para controlar visualmente el mezclado. Vetas de uno u otro color indican un mezclado incompleto, lo que perjudicará el

---

correcto curado. Una vez obtenida una masa homogénea se puede moldear fácilmente con las manos a la forma deseada. Para alisar o eliminar marcas de dedos u otras, emplear agua o un trapo húmedo y frotar suavemente.

## Advertencia

Conservar el envase cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel.

\* Unidad toxicológica – Hospital Fernández - Cerriño 3356 – Cap. Fed. - (011) 4801-7767 - (atención y consultas telefónicas)

\* Centro de Intoxicaciones - Hospital Posadas - Illía y Marconi – Haedo - (011) 4654-6648 4658-7777 - (atención y consultas telefónicas)

## Garantía

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos elaborados por nosotros, ya sea que figuren en nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una consulta específica, están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado, ya que es responsabilidad del comprador verificar la idoneidad del producto para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación según las reglas del arte. Los datos están sujetos a cambios sin alterar las características del producto.

**REVESTA S.A.I.C.**  
Av. Mitre 1249 - (B1604AKE) Florida  
Buenos Aires – República Argentina  
Tel.: (54 11) 4760-5167 (líneas rotativas)  
Fax: 4761-5837  
e-mail: [pinturas@revesta.com.ar](mailto:pinturas@revesta.com.ar)

**REVESTA LTDA.**  
Av. Américo Vespucio 1391, local 13  
(8700549) Quilicura – Santiago de Chile  
Tel.: (56 2) 2627-1554 / (56 2) 2248-4855  
Cel: (56 9) 9499-9033  
e-mail: [ventas@revesta.cl](mailto:ventas@revesta.cl)

Firma certificada en ISO 9001:2008



**Revestimientos**

**Anticorrosivos**

actualizado a Octubre 2010

Internet: <http://www.revesta.com>