

**REVESTA®**  
**PINTURAS**

 COMPANY WITH  
 QUALITY SYSTEM  
 CERTIFIED BY DNV GL  
 = ISO 9001 =

# REVESTA 4302

ESMALTE EPOXY DE SECADO RÁPIDO, EL RESTAURADOR

- Para reparar y revestir sanitarios.
- Muy buena adherencia sobre azulejos.
- Brinda protección.
- Resistente a la abrasión.
- Resiste los cambios de temperatura.
- Apariencia de terminación a nuevo.
- De fácil aplicación.



## Características principales

**REVESTA 4302** El Restaurador de Revesta es un esmalte epoxy, de dos componentes secado muy rápido. Ideal para reparar y revestir a nuevo sanitarios deteriorados, envejecidos o para renovarlos. Apto para pintar azulejos en cocina y lavaderos. Es resistente al posterior lavado con lavandinas y limpiadores abrasivos. De excelente nivelación, se obtiene un acabado brillante semejante al enlazado original de la pieza restaurada. **Al igual que todos los epoxis, el producto calentará y decolorará al exponerse a la intemperie. La tasa de caleo dependerá de las condiciones climáticas, no tendrá efecto adverso en las propiedades anticorrosivas y se limitará a una capa superficial delgada.**

## PRESENTACIÓN

 Presentación:  
 Conjunto de 1 y 4 litros


## DATOS FÍSICOS

Terminación	Brillante
Color	Según tabla de colores
Componentes	2 (dos) o 3 (tres) según color
Relación de mezcla en volumen	
Colores y barniz	3 partes resina 1 parte endurecedor
Curado	Por evaporación de solventes y reacción química entre componentes
Tiempo de inducción	40-60 minutos
Sólidos por volumen	
Esmalte (ASTM D-2697)	55% +/- 2%
Cantidad de manos	1 a 2
Espesor de película seca por mano	50 a 75 micrones
Rendimiento teórico para 50 micrones	11,2 m <sup>2</sup> /lt
Para calcular el rendimiento real tomar en cuenta la pérdida de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.	
VOC	420 g/lt
Resistente a la temperatura	
En seco	150°C
Inmersión en agua	90°C

## DATOS SOBRE APLICACIÓN

Sustrato	Metal, hormigón, azulejos, sanitarios, fórmica o melamina, etc.
Aplicación	Equipo airless, soplete convencional, pincel o rodillo especial para este tipo de producto
Vida útil de la mezcla (conjunto de 1lt.) a 21°C	8 horas
A mayores temperaturas y volúmenes se reduce la vida útil	
Condiciones ambientales (durante aplicación, secado y curado)	
Temperatura ambiente	10°C a 49°C
Temperatura de la superficie	10°C a 52°C
Para evitar la condensación de la humedad durante la aplicación, la temperatura del sustrato debe estar por lo menos 3°C encima del punto de rocío. La temperatura mínima para un curado satisfactorio es de 10°C.	
Tiempo de secado a 21°C	
Seco al tacto	3 a 4 horas
Mano siguiente	8 a 24 horas
Curado completo	7 días
Diluyente y solvente de limpieza	REVESTA 4990
Vida en estiba	12 meses bajo techo, entre 5 y 38°C desde fecha de entrega.

# REVESTA 4302

ESMALTE EPOXY DE SECADO RÁPIDO, EL RESTAURADOR

## USOS TÍPICOS

**REVESTA 4302** El Restaurador de Revesta es ideal como mano de acabado para restaurar bañeras, artefactos sanitarios y azulejos de baños, lavaderos y cocinas por roturas, golpes, envejecimiento, rayaduras, otras desprolijidades y muy especialmente cuando se quiere realizar un cambio de color o redecorar. Además, es ideal para restaurar muebles de fórmica. Es resistente a la abrasión y a los cambios de temperaturas extremas. Con adecuada imprimación, se garantiza una protección duradera de excelente brillo y nivelación, con la apariencia fina de terminación a nuevo.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de pintar con **REVESTA 4302** El Restaurador de Revesta, hay que preparar convenientemente la superficie a reparar. Esta tiene que estar libre de polvo, suciedad, cal, jabón, productos siliconados, grasitud, etc. que deben ser removidos con BIOSOLVE o con detergente neutro. A continuación, lijar con grano no. 120.

## APLICACIÓN

**USO DIRECTO:** Si la superficie ya estuviera pintada con epoxy, no es necesario aplicar la imprimación, basta con un lijado previo. **COMO SISTEMA DE APLICACIÓN (AZULEJOS, FÓRMICA Y ENLOZADOS):** colocar una mano de imprimación epoxy Revesta 4020 para conseguir una mejor adherencia. Dejar secar 24 horas. Una vez seca la imprimación, si hubiera golpes, cachaduras o rajaduras, repararlas con Masilla Epoxy Revesta 4010 la que se puede utilizar también para "borrar" las juntas entre azulejos. Eliminar las irregularidades con lija de grano N° 120. Homogeneizar cada componente del Restaurador por separado, mezclarlos respetando la proporción de 3 partes de Resina con 1 parte del Endurecedor, y homogeneizar la mezcla. Dejar reposar de 20 a 30 minutos, homogeneizar nuevamente y aplicar con pincel, rodillo o soplete, diluyendo, de ser necesario, con diluyente Revesta 4990, en un máximo de 10% por volumen. No mezclar más pintura de la que se va a utilizar en el término de 3 horas a 21° C, porque el excedente tiende a secarse quedando inutilizado para su uso. Aplicar una mano cada 24 horas y dejar pasar, preferentemente, 3 ó 4 días antes de poner en uso la pieza pintada.



### ATENCIÓN

**H305** Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.  
**H402** Nocivo para los organismos acuáticos.

### PELIGRO

**H225** Líquido y vapores muy inflamables.  
**H334** Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.  
**H318** Provoca lesiones oculares graves.



*P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. Usar máscaras de aire fresco. P261 Evitar respirar vapores. P284 Llevar equipo de protección respiratoria. P331 NO provocar el vómito. P301+P310+P342 En caso de síntomas respiratorios o ingestión: llamar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes. No fumar. P241 Utilizar equipos a prueba de explosión. P370+P378 En caso de incendio: utilizar extinguidores de polvo seco o espuma. P273 No dispersar en el medio ambiente. P391 Recoger los vertidos.*



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

### REVESTA S.A.I.C.

Tel.: (+54 11) 4760-5167  
Fax: (+54 11) 4761-5837  
e-mail: [pinturas@revesta.com.ar](mailto:pinturas@revesta.com.ar)

### REVESTA Ltda.

Av. Américo Vespucio 1391, local 13  
(8700549) Quilicura, Santiago de Chile  
Tel.: (+56 2) 2627-1554 / 2248-4855  
Cel.: (+56 9) 9499-9033  
e-mail: [ventas@revesta.cl](mailto:ventas@revesta.cl)

### GARANTÍA

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos elaborados por nosotros, ya sea que figuren en nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una consulta específica, están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado ya que es responsabilidad del comprador verificar la idoneidad del producto para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación según las reglas del arte. Los datos están sujetos a cambios sin alterar las características del producto.